

Luty przeznaczone do produkcji różnego rodzaju wyrobów ze srebra.



Luty srebrne											
Nr katalogowy	Symbol	Skład (%)					Zakres temperatur				
		Ag	Cu	Zn	Cd	Sn	600°C	700°C	800°C		
31 74 XXXXX	Ag74	74	14	8	4			720		765	
31 60 XXXXX	Ag60	60	26	14			695		730		
31 60 XXXXX	Ag60Sn	60	23	14		3	620		685		
31 55 XXXXX	Ag55Sn	55	21	22		2	630		660		
31 56 XXXXX	Ag56Sn	56	22	17		5	620		650		
Topniki											
39 02 XXXXX	FLUX AG1	ogólne zastosowanie									
39 02 XXXXX	FLUX AG4	ogólne zastosowanie, szeroki zakres temperatur									
39 02 XXXXX	FLUX AG7	ogólne zastosowanie, również do stali nierdzewnej									

Luty miękkie										
Nr katalogowy	Symbol	Skład (%)				Zakres temperatur				
		Ag	Sn	Pb	Sb	100°C	200°C	300°C		
30 10 XXXXX	Ag10Sn	10	90				221		300	
30 95 XXXXX	SnSb95/5	95			5		230		240	
30 05 XXXXX	Ag5Sn	5	95				221		235	
30 XX XXXXX	Ag3,5Sn	3,5	96,5				221		300	
30 60 XXXXX	SnPb60/40		60	40			183		190	
Topniki										
39 02 XXXXX	FLUX SN1	ogólne zastosowanie								